

PRESTOLITE LP533 LP1728 MANUEL D'INSTRUCTIONS

LP533

IDÉAL POUR

TOUS LES COLLAGES, COMBINAISON DE CAOUTCHOUC, COLLAGES DELICATS, ETC...

MELANGEZ-BIEN AVANT UTILISATION

CONSERVEZ ENTRE 15 A 30°

UN RÉSULTAT OPTIMAL

LP533 EN COMBINAISON AVEC 1/10 DE LP1728

IDÉAL POUR

TREPOINTES DE CHAUSSURES

SEMELLES VIBRAM

COLLAGES DÉLICATS

SEMELLES SYNTHÉTIQUES

BRIDES SUR SANDALES

ETC...

UTILISATION:

LP533+ 1/10 IRODUR BIEN MÉLANGER (DANS UN BOL OU QUELQUE CHOSE PAREIL)

ENDUISEZ DES MATÉRIAUX GRAS AVEC CHLORTEX

(à utiliser dans un espace aéré s.v.p.)

2 A 3 COUCHES EN FONCTION DES MATÉRIAUX. LAISSEZ BIEN SÉCHER AU FOUR INFRA ROUGE.

RÉCHAUFFEZ LES DEUX SURFACES AVEC PISTOLET THERMIQUE.

METTRE SOUS PRESSE LÉGÈREMENT OU FORTEMENT EN FONCTION DE L'ÉLASTICITÉ DES MATÉRIAUX.

LAISSEZ BIEN SÉCHER AVANT LA FINITION DES CHAUSSURES.

!!!!!!! LA COLLE PEUT-ÊTRE UTILISÉE SEULEMENT 6 HRS À CAUSE DU MÉLANGE.
LA COUVERTURE DE LA COLLE AVEC UNE FEUILLE ALLONGE L'ÉCHÉANCE.

ON PEUT HALOGENISER AVEC CHLORTEX T10 POUR LE TR CAOUTCHOUC